


## KARTA TECHNICZNA LAKIER BEZBARWNY MS

Kod identyfikacyjny: E-LBMS  
Linia: EXLAK




### OPIS PRODUKTU

Lakier o dużej zawartości części stałych. Charakteryzuje się dużą twardością, odpornością na warunki atmosferyczne i na promienie UV. Jest bardzo odporny na uderzenia kamieni. Powłoka lakieru nie odpryskuje nawet przy silnych uderzeniach. Posiada znakomity połysk oraz doskonale się rozlewa gwarantując powłoce lakierniczej doskonały wygląd. Po utwardzeniu się lakieru powierzchnia doskonale się poleruje.

### PROPORCJE MIESZANIA

	<b>A:</b> Lakier bezbarwny MS [kod: E-LBMS]	100
	<b>B:</b> Utwardzacz MS [kod: E-UMS]	50
	<b>C:</b> Rozcieńczalnik akrylowy EXLAK [kod: E-RA]	12%
Uwagi:	Ilość rozcieńczalnika obliczona do masy samego lakieru.	
	Nie stosować innego rozcieńczalnika niż rozcieńczalnik akrylowy EXLAK	

### ZASADY NANOSZENIA



	Ilość warstw	2
	Ciśnienie	2 - 2,5 bar
	Dysza	1.3 - 1.4 mm
	Odparowanie między warstwami	10 - 12 minut
	Czas przydatności do nanoszenia po zmieszaniu z utwardzaczem standardowym	60 minut w 20°C

Pierwszą warstwę lakieru nakłada się na uprzednio nałożoną i podsuszoną warstwę lakieru bazowego. Drugą warstwę lakieru należy nałożyć pełnym natryskiem i pozostawić ją do całkowitego rozproszania i utwardzenia. Powłokę lakieru można utwardzać stosując promiennik. Należy pamiętać, że nie należy podłączać promiennika wcześniej niż po około 15 minutach po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru. Przy malowaniu dużych powierzchni zaleca się stosowanie utwardzacza i rozcieńczalnika akrylowego w wersji wolny.

**KARTA TECHNICZNA  
 LAKIER BEZBARWNY MS**

 Kod identyfikacyjny: E-LBMS  
 Linia: EXLAK

**DODATKOWE INFORMACJE**

	Lepkość natryskowa (DIN 4/20°C)	
	Bez rozcieńczalnika	18 - 19 s
	Po dodaniu rozcieńczalnika	16 - 17 s
	Twardość użytkowa	14 h w 20°C
		45 minut w 50°C
	Ostateczna twardość powłoki	4 doby
	Pyłosuchość	20 minut w 20°C
3 minuty w 50°C		

Twardość po 14 dniach badana zgodnie z PN-EN ISO 1522 wahadłem Persoza – 352

**ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH**

Maksymalna zawartość VOC w produkcie	515 g/l
VOC max dla kategorii II,B/e	840 g/l

*Lakier bezbarwny spełnia normę Dyrektywy UE 2004/42/CE/II,B/e(840)*
**POŁYSK**

Połysk wyjściowy	97°
------------------	-----

**WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji - data produkcji na wieczku.

**CZYSZCZENIE SPRZĘTU**

Do czyszczenia sprzętu można stosować rozcieńczalnik akrylowy [kod: E-RA] lub rozcieńczalnik nitro [kod: E-RN]. Zaleca się stosowanie rozcieńczalnika do mycia pistoletów EXLAK [kod: E-RDMP].

**PRZEPISY BHP**

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produktu.

**CIĘŻAR WŁAŚCIWY**

 Ok. 1,0 g/cm<sup>3</sup>