


## KARTA TECHNICZNA LAKIER BEZBARWNY SPEED HS 760

Kod identyfikacyjny: E-LBHSS760  
 Linia: EXLAK




### OPIS PRODUKTU

Lakier bezbarwny SPEED HS 760 jest dwuskładnikowym lakierem bezbarwnym o bardzo wysokiej zawartości części stałych zakwalifikowanym do lakierów z rodzaju **SPEED**. Lakier ten charakteryzuje się niską zawartością lotnych związków organicznych, wysoką odpornością na zarysowania oraz krótkim czasem utwardzania powłoki lakierniczej. Ma bardzo wysoką odporność na promienie UV oraz warunki atmosferyczne. Posiada znakomity połysk, doskonałą rozlewność co gwarantuje wymalowanej powłoce znakomity wygląd.

### PROPORCJE MIESZANIA

	<b>A:</b> Lakier bezbarwny SPEED HS 760 [kod: E-LBHSS760]	100
	<b>B:</b> Utwardzacz SPEED HS 760 [kod: E-UHSS760]	50
Uwagi:	Stosować bez rozcieńczalnika lub 0-5 % rozcieńczalnika	

### ZASADY NANOSZENIA

	Ilość warstw	1,5
	Ciśnienie	2 - 2,5 bar
	Dysza	1.3 - 1.4 mm
	Odparowanie między warstwami	8-10 minut
	Czas przydatności do nanoszenia po zmieszaniu z utwardzaczem standardowym	60 minut w 20°C

**Pierwsza warstwa – pół warstwa** lakieru powinna zostać zaaplikowana na wstępnie osuszoną powłokę lakieru bazowego i pozostawiona na czas odparowania między warstwami.



**Druga warstwa** lakieru powinna zostać zaaplikowana jako **pełna warstwa**.

W przypadku stosowania w komorach lakierniczych, po wymalowaniu drugiej warstwy należy poczekać 10 minut przed włączeniem komory lakierniczej na temperaturę 50°C.

**KARTA TECHNICZNA**  
**LAKIER BEZBARWNY SPEED HS 760**

 Kod identyfikacyjny: E-LBHSS760  
 Linia: EXLAK

**DODATKOWE INFORMACJE**

	Lepkość natryskowa (DIN 4/20°C)	19 – 21,5 s
	Twardość użytkowa	3-4 h w 20°C
		15 minut w 50°C
	Ostateczna twardość powłoki	4 doby
	Pyłosuchość	20 - 30 minut w 20°C

**ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH**

Maksymalna zawartość VOC w produkcie	490 g/l
VOC max dla kategorii II,B/e	840 g/l

*Lakier bezbarwny spełnia normę Dyrektywy UE 2004/42/CE/II,B/e(840)*
**POŁYSK**

Połysk wyjściowy	98°
------------------	-----

**WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji - data produkcji na wieczku.

**CZYSZCZENIE SPRZĘTU**

Do czyszczenia sprzętu można stosować rozcieńczalnik akrylowy [kod: E-RA] lub rozcieńczalnik nitro [kod: E-RN]. Zaleca się stosowanie rozcieńczalnika do mycia pistoletów EXLAK [kod: E-RDMP].

**PRZEPISY BHP**

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produktu.

**CIĘŻAR WŁAŚCIWY**

Ok. 1,0 g/cm<sup>3</sup>