

## KARTA TECHNICZNA UTWARDZACZ UNIWERSALNY TRO


Kod identyfikacyjny: E-UUT  
Linia: EXLAK

### OPIS PRODUKTU

Służy do utwardzania lakierów akrylowych i poliuretanowych. Jest odpowiednio dobranym roztworem żywicy izocyjanianowej i rozpuszczalników. Jest doskonałym rozwiązaniem ekonomicznym dla utwardzania lakierów barwnych produkowanych w systemie MS.

### RODZAJE UTWARDZACZA

Stosowanie rodzaju utwardzacza uzależnione jest od temperatury panującej w pomieszczeniu



Dostępny również:

**Extra Rapid**

Czytaj opis

wolny - slow

normalny - normal

szybki - rapid

bardzo szybki - extra rapid

Rodzaj stosowanego utwardzacza wpływa na czas schnięcia powłoki i uzależniony jest od temperatury panującej w pomieszczeniu oraz od preferencji lakiernika. Właściwy dobór rodzaju utwardzacza gwarantuje właściwą strukturę i wygląd powłoki lakieru.

**Extra rapid** - wybór tego utwardzacza uzależniony jest od preferencji lakiernika, lecz musi być świadomy, iż powłoka lakiernicza będzie bardzo szybko utwardzona, lecz pozbawiona zostanie połysku o ok. 2-3%.

### ZASADY POSTĘPOWANIA

Należy pamiętać, że po otwarciu opakowania z utwardzaczem i zmieszaniu go z lakierem, należy niezwłocznie zamknąć go by nie dopuścić do reakcji samo utwardzenia w kontakcie z powietrzem.

### WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 6 miesięcy od daty produkcji - data produkcji na wieczku.

### CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Do czyszczenia sprzętu można stosować rozcieńczalnik akrylowy [kod: E-RA] lub rozcieńczalnik nitro [kod: E-RN]. Zaleca się stosowanie rozcieńczalnika do mycia pistoletów EXLAK [kod: E-RDMP].

### PRZEPISY BHP

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produktu.

### CIĘŻAR WŁAŚCIWY

Ok. 1,0 g/cm<sup>3</sup>